HG effaceur pour voiles de ciment (extra)

ENLEVE LE VOILE DE CIMENT ET LES TACHES DE ROUILLE SUR ENTRE AUTRE LES CARRELAGES CÉRAMIQUE,LES DALLES, LES PIERRES NATURELLES NON CALCAIRES COMME SCHISTE NORVÉGIEN, LE GRANIT, LE GRES ET LE QUARTZITE

- APPLICATION
  Attention ! Ne pas utiliser sur des pierres naturelles calcaires telles que le marbre, le travertin, la pierre (de taille) bleue, différentes sortes de schistes norvégiens, le terrazzo, le granito et les dalles, basalte en ciment. HG ' effaceur pour voiles de ciment (extra)' enlève le voile de ciment et les taches de rouille sur entre autre les carrelages céramique, les dalles, les pierres naturelles non calcaires comme le schiste norvégien, le granit, le grès et le quartzite. HG 'effaceur pour voiles de ciment efface les voiles de ciment sur la surface de carrellage sans nuire au ciment des joints.

- MODE D'EMPLOI
  Etaler abbondament à la brosse. Ne pas traiter plus de 10m2 a 15m2 à la fois. Garder le sol humide avec HG " dissolvant voile de ciment (Extra) " pendant la durée d'action (15 à 20 min) Bien brosser et passer la serpilière. Rincer abondamment à l'eau claire (2 à 3 fois). Si quelques taches sont restées visibles répéter le traitement localament. Enlever immédiatement les taches sur la peinture. En cas de restes de ciment tenacesutiliser HG Effaceur pour voiles de ciment (extra) pur. Rendement : 1 litre pour 20 à 50 m2 en fonction de la dilution.
  Dosage : pour les carrelages émaillés : 1 :10 de produit dans l'eau. Pour les carrelages non émaillés, les quartzites, les schistes norvégiens : 1 :4 dan de l'eau. Si la couche à enlever est particulièrement épaisse, HG Effaceur pour les voiles de ciment (extra) peut être employé pur ou préférer HG Effaceur pour voiles de ciment tenace et restes de mortier(Limex).

- RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT
  Miscible dans toutes les proportions avec de l'eau, non-agressif. Odeur douce, très bonne capacité pour lier la chaux, facilement rincable, biodégradable.

Poids spécifique	: 1,1 g/ml
Valeur pH	: < 1,0
Usage	: 20-50 m^2/L
Proportion de matière active	: 34%
Eléments constitutifs	: Les acides organiques et inorganiques, des tensides nonionics, de l'eau et du parfum.

- EMBALLAGE : 6 x 1,0 L.
  : 6 x 2,0 L.

- PRÉCAUTIONS
  Utiliser HG " dissolvant voile de ciment et chaux pour marbre " pour enlever les restes de ciments sur les surfaces calcaires telles que le marbre, le travertin, la pierre (de taille) bleue, différentes sortes de schistes etc. Faites un essayer toujours préalablement sur un endroit discret. En effet, la couleur du joint peut légèrement s'éclaircir. Attention ! Il existe des irritations du granit et d'autres pierres naturelles non sensibles à l'acide qui, elles, le sont et ne peuvent donc pas être traitées avec ce produit ! C'est pourquoi, avant usage nous vous recommandons de toujours testerle produit HG Effaceur pour voiles de ciment (extra) sur la pierre, à un endroit discret, afin de déterminersi celle-ci est sensible ou non à l'acide (apparition d'une trace corrosion ou d'une décoloration).
  R34- provoque des brûlures. **S1/2**- Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. **S26**- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S27/28**- Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec l'eau. **S36/37/39**- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. **S45**- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). **S64**- En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Contient : Acide phosphorique. ENECS : 231-633-2.